
	Fiche Technique BARRIERE ANTI RACIN LC	 L'empreinte végétale
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code 18586350 - BARRIERE ANTI RACIN LC0.70x50M

Code 18586450 - BARRIERE ANTI RACIN LC1x50M

Designation : Green double side coated fabric

Composition : 100% Polypropylene

Quality characteristic Caractéristique qualitative	Technical data Données technique	Test method Contrôle d'après
Weight Masse surfacique	360 g/m ²	DIN EN-ISO 9864
Thickness at 2 kPa Epaisseur à 2 kPa	1,1 mm	DIN EN-ISO 9863-1
Puncture resistance Résistance au poinçonnement	2980 N	DIN EN-ISO 12236
Tensile Strength MD Résistance à la traction longueur	21,0 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Tensile Strength CMD Résistance à la traction largeur	19,0 kN/m	DIN EN-ISO 10319
Tensile Strain at max. load MD Élongation à la rupture longueur	79,0 %	DIN EN-ISO 10319
Tensile Strain at max. load CMD Élongation à la rupture largeur	74,0 %	DIN EN-ISO 10319

The data are average values and indicative.

Les données sont des valeurs moyennes et à titre indicatives.

Contact :

Le Souffle Vert

Le Pont Rouge . CS 20125 - Limas
69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE cedex
Tél : 04 74 65 31 04 Fax. 04 74 60 36 27
www.lesoufflevert.fr