

NON-TISSE LUTRASIL® PRO 19 et PRO 19X

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs	Normes de mesure
Couleur	Blanc	
Matière première	Polypropylène	
Poids	19 g/m ²	
Marquage	PRO 19 ou PRO 19X pas de marquage en largeur de 2m	
Allongement rupture longitudinale	83 %	DIN EN 29 073 T.3
Allongement rupture transversale	90 %	DIN EN 29 073 T.3
Contrainte rupture longitudinale	31,0 N/5 cm	DIN EN 29 073 T.3
Contrainte rupture transversale	23,0 N/5 cm	DIN EN 29 073 T.3
Résistance à la déchirure amorcée longitudinale	18,0 N	
Résistance à la déchirure amorcée transversale	20,0 N	
Perméabilité à l'air	50 Pa (5cm ²) 2 600 l/m ² s	DIN EN ISO 9237

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.